

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

(11)

Veröffentlichungsnummer:

**0 395 988  
A2**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21)

Anmeldenummer: 90107711.5

(51)

Int. Cl.<sup>5</sup>: **C09B 67/20, C09B 67/22,  
C09D 17/00**

(22)

Anmeldetag: 24.04.90

(30)

Priorität: 29.04.89 DE 3914384

(43)

Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
07.11.90 Patentblatt 90/45

(84)

Benannte Vertragsstaaten:  
BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL

(71)

Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**  
**Carl-Bosch-Strasse 38**  
**D-6700 Ludwigshafen(DE)**

(72)

Erfinder: **Jesse, Joachim, Dr.**  
**Im Spiess 10**  
**D-6714 Weisenheim(DE)**  
Erfinder: **Gonzalez Gomez, Juan Antonio, Dr.**  
**62a Linckensstrasse**  
**D-440 Muenster-Hiltrup(DE)**  
Erfinder: **Bock, Gustav, Dr.**  
**Waldstrasse 16**  
**D-6730 Neustadt(DE)**  
Erfinder: **Guenther, Paul, Dr.**  
**Johannes-Brahms-Strasse 2**  
**D-6707 Schifferstadt(DE)**

(54)

**Pigmentzubereitungen und deren Verwendung.**

(57)

Die Erfindung betrifft Pigmentzubereitungen, die a) eine feinteilige Pigment, b) mindestens ein Farbmittel, das mindestens eine externe basische Gruppe aufweist, c) mindestens einen sauren und/oder neutralen Phosphorsäureester und d) gegebenenfalls weitere in solchen Zubereitungen übliche Hilfsmittel enthalten. Die Zubereitungen dienen zum Pigmentieren von Druckfarben und Lacken.

Die mit den Zubereitungen hergestellten Druckfarben, Pasten und Lacke weisen ein deutlich besseres Fließverhalten als die mit Pigmenten des Standes der Technik erhaltenen Farben und Lacke.

BEST AVAILABLE COPY

EP 0 395 988 A2

## Pigmentzubereitungen und deren Verwendung

Bei der Herstellung von Druckfarben setzt sich mehr und mehr durch, die Pigmente in höherer Konzentration anzureiben. Immer häufiger werden zunächst auch sogenannte Stammpasten, d.h. bindemittelarme oder gar bindemittelfreie Dispersionen der Pigmente in Mineralöl, Toluol oder anderen Lösungsmitteln mit hoher Konzentration der Pigmente hergestellt. Diese Konzentrate werden dann mit den verschiedenen Bindemitteln oder konzentrierten Bindemittellösungen zu Druckfarben aufgelackt. Das konzentrierte Anreiben stellt hohe Anforderungen an das Fließverhalten der Druckfarben oder Stammpasten, die mit den gängigsten organischen Buntpigmenten wie Pigment Blue 15, Pigment Red 57, und Pigment Yellow 12 oder 13 um so weniger erfüllt werden können, je höher pigmentiert angerieben werden soll.

Durch Belegung der Pigmente mit oberflächenaktiven Substanzen können jedoch Pigmentzubereitungen erhalten werden, die zu besser fließenden Druckfarben oder zu noch pumpbaren Stammpasten mit hoher Pigmentkonzentration verarbeitet werden können.

In der EP-A-189385 wird ein Dispergierhilfsmittel beschrieben, das eine Belegung der Pigmente in wäßriger Suspension erlaubt. Mit den belegten Pigmenten lassen sich niedrig viskosere Dispersionen mit einer höheren Feststoffkonzentration herstellen, als mit den entsprechenden unbelegten Pigmenten. Dabei können die Pigmente mit den Dispergierhilfsmitteln allein oder mit Kombinationen aus den Dispersionshilfsmitteln und anderen Substanzen, die mit den Dispersionshilfsmitteln eine synergistische Wirkung besitzen, belegt werden. Die fließverbessernde Wirkung der in der EP-A-189385 beschriebenen Dispersionshilfsmittel ist jedoch nicht in allen Fällen ausreichend. Durch steigende Mengen an Dispersionshilfsmittel kann zwar das Fließverhalten der mit den Pigmentzubereitungen EP-A-189385 hergestellten Druckfarben, Lacke und Pasten verbessert werden, jedoch fällt die Farbstärke entsprechend dem Gehalt an farblosen Additiven (Hilfsmitteln) ab.

Um besser fließende Druckfarben, Lacke und Pasten zu erhalten und damit die Wirtschaftlichkeit der Herstellung solcher Farben zu verbessern, besteht ein Bedarf an besser wirksameren Additiven, deren Anwendung zu keiner oder nur zu einer geringen Farbstärkeminderung führt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, Pigmentzubereitungen bereitzustellen, die sich zu im Fließen verbesserten Druckfarben oder Stammpasten verarbeiten lassen.


Die Erfindung betrifft Pigmentzubereitungen, die

- a) ein feinteiliges Pigment,
- b) 1 bis 20 Gew.-% - bezogen auf die Zubereitung - mindestens eines Farbmittels, das mindestens eine externe basische Gruppe aufweist,
- c) 3 bis 30 Gew.-% - bezogen auf die Zubereitung - mindestens eines Phosphorsäureesters aus der Gruppe Dialkyl-, Trialkyl-, Diaryl-, Triaryl-, Alkylarylphosphorsäureester oder der Gruppe der sauren oder neutralen Phosphorsäureester auf der Basis Fettalkohol-Ethylenoxid-Addukte, Fettalkohol-Propylenoxid-Addukte, Polypropylenglykol, Polyethylenglykol oder von Blockcopolymeren auf der Basis Propylenoxid und Ethylenoxid und

d) gegebenenfalls in Pigmentzubereitungen übliche weitere Hilfsmittel. enthalten.

Mit den Zubereitungen der Erfindung erhält man Druckfarben, Lacke und Stammpasten, die gegenüber Druckfarben, Lacken und Pasten, die mit unbelegten Pigmenten hergestellt wurden deutlich besser fließen und keine oder nur eine geringe Farbstärkeminderung aufweisen. Außerdem weisen die mit diesen Farben erhaltenen Färbungen einen erhöhten Glanz und verbesserte Lasur auf.

Farbmittel, die mindestens eine externe basische Gruppe aufweisen, entsprechen vorzugsweise der allgemeinen Formel (I)



in der F einen n-wertigen Farbstoffrest, Z ein Brückenglied, X eine sekundäre, tertiäre oder quaternäre basische Gruppe und n 1-4 bedeuten.

F ist dabei ein n-wertiger Farbstoffrest, der sich von in Wasser löslichen bis in Wasser unlöslichen Farbmitteln ableiten kann. Vorzugsweise leitet sich F von solchen Farbmitteln ab, die im Farbton den der in den Zubereitungen enthaltenen Pigmenten (a) ähnlich sind bis im Farbton entsprechen.

F leitet sich z.B. ab von Monoazo- oder Bisazofarbstoffen, vom Chinophthalon, von Indigoide von Phenylgruppen enthaltenden Anthrachinonfarbstoffen, von höher anellierten Carbonylfarbstoffen, von nylgruppen enthaltenden Farbstoffen wie Chinacridon und dessen Derivate, von Phthalocyanin, von Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäurediimiden und Naphthalin-1,4,5,8-tetracarbonsäurediimiden, wobei F gegebenenfalls eine Sulfonsäuregruppe trägt.

Besonders bevorzugt sind Zubereitungen, bei denen sich F von schwer bis unlöslichen Farbstoffen bzw. von Pigmenten ableitet, insbesondere von den als (a) verwendeten Pigmenten oder von Verbindungen

aus dieser Gruppe.

Das Brückenglied Z entspricht vorzugsweise der Formel (II)

$-Y-A-(CH_2)_m$  (II),


in der Y  $\{CH_2\}_p$ ,  $-SO_2-$  oder  $-CO-$ , A eine chemische Bindung,  $-O-$ ,  $-NH-CO-$ ,  $-COO-$  oder  $-N-R^1$ , worin  $R^1$

H,  $C_1-C_{20}$ -Alkyl oder Alkoxyalkyl mit insgesamt 3 bis 5 C-Atomen ist,


p 1 bis 6 und m 0 bis 6 bedeuten.

X steht vorteilhafterweise für eine sekundäre oder tertiäre Aminogruppe, für eine quaternäre Ammoniumgruppe oder für einen basischen 5- oder 6-gliedrigen Heterocyclus, insbesondere für einen gegebenenfalls substituierten Imidazolrest.


Vorzugsweise steht X für einen Rest der Formeln




(IIIa)



(IIIb)




(IIIc)



(IIId)

oder



(IIIe)

in denen  $R^3$  und  $R^2$  unabhängig voneinander H,  $C_1-C_{20}$ -Alkyl, Alkoxyalkyl mit insgesamt 3 bis 8 C-Atomen,  $C_2-C_{18}$ -Hydroxyalkyl oder  $C_3-$  bis  $C_{18}$ -Alkenyl oder einer der Reste  $R^3$  oder  $R^2$  gegebenenfalls durch  $C_1-$

$C_4$ -Alkoxy,  $C_1-C_4$ -Alkyl oder Chlor substituiertes Phenyl oder Benzyl,





$R^4$  H,  $C_1-C_{20}$ -Alkyl,  $C_2-C_{18}$ -Hydroxyalkyl oder Alkoxyalkyl mit insgesamt 3 bis 8 C-Atomen,

$R^5$  und  $R^6$  unabhängig voneinander H oder  $C_1-C_4$ -Alkyl,

$R^7$   $C_1-C_4$ -Alkyl oder Hydroxy- $C_2-C_4$ -Alkyl und  $A^-$  ein Äquivalent eines Anions bedeuten.

Als Farbstoffe, die eine externe basische Gruppe tragen, kommen z.B. im einzelnen in Betracht:

a) aus der Reihe der Phthalocyanine




worin

X<sup>1</sup> Reste der Formeln (IIIa) oder (IIIb)


X<sup>2</sup> Reste der Formeln (IIIc), (IIId) oder (IIIe),

n 1 bis 4 und q 0,1 oder 2 bedeuten, wobei 1 ≤ (n + q) ≤ 4 ist;


b) aus der Reihe der Azofarbstoffe:




worin D der Rest einer Diazokomponente ist und R<sup>1</sup> die oben angegebene Bedeutung hat oder:




c) aus der Reihe der Chinophthalone:






10 worin X ein Rest der Formeln (IIIc) oder (IIId), r 0 oder 1 und s 1 oder 2 sind;  
d) aus der Reihe der Dioxazinpigmente, z.B.




20 e) aus der Reihe der Chinacridone, z.B.



30 f) aus der Reihe der anellierten Carbonylfarbstoffe, z.B.



55 g) aus der Reihe der Indigoide, z.B.



Die Mittel (c) dienen als Dispergierhilfsmittel. Für (c) kommen Dialkyl-, Diaryl-, Trialkyl-, Triaryl- und Alkylarylphosphorsäureester und saure und neutrale Phosphorsäureester auf Basis von Fettalkohol-EO-Addukten, Fettalkohol-Propylenoxid-Addukten, von Polyethylenglykol von Polypropylenglykol oder von Blockcopolymeren auf der Basis Propylenoxid und Ethylenoxid. Für (c) sind z.B. im einzelnen zu nennen:

- 10 i) Dialkyl- und Trialkylphosphorsäureester wie Di- und Trinonylphosphat, Di-2-Ethylhexylphosphat, Di- und Triisobutylphosphat, Mono- und Di-C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-alkanolphosphat mit linearen oder verzweigten Alkylresten;  
 15 ii) Di- und Triarylphosphorsäureester wie Di- und Triphenylphosphat, Di- und Trikresylphosphat;  
 iii) Alkylarylphosphorsäureester

iv) saure und neutrale Phosphorsäureester auf der Basis von EO-, PO-Addukten wie Di- und Triester mit C<sub>13</sub>-C<sub>15</sub>-Oxoalkol + PO + EO

Di- und Triester mit C<sub>13</sub>-C<sub>18</sub>-Fettalkohol-EO-Addukten mit 1 bis 20 EO

20 Polyethylenglykol-mono- und -diester der Phosphorsäure;

v) Mono-, Di- und Triester von hydroxyterminierten Polyestern, wie Polyhydroxystearinsäure.

Für (c) geeignete Phosphorsäureester sind z.B. unter den Namen Lutensit® A-EP, Korantin® SMK und LKB, Primasol® NF 100, (alle BASF), Degressal® SD 40 (Degussa), Plysurf® A 207 H, A 208 B, A 212 C, A 212 E, A 217 E und A 219 B (DKS International Inc.), Gafac RS 610 und RS 710 (GAF-Corp.), Knapsack-Phosphorsäureester 122, 124, 158, 123, 185, 215, MDAH, MDIT, MOB, MDB, MDL und MDST im Handel erhältlich.

Die Pigmentzubereitungen enthalten - bezogen auf die Zubereitung - 1 bis 20 Gew.-% der externe basische Gruppen enthaltenden Farbmittel (b) und 3 bis 30 Gew.-% der als Dispergierhilfsmittel wirkenden Mittel (c).

30 Bevorzugt sind Zubereitungen, die 3 bis 15 Gew.-% (b) und 5 bis 20 Gew.-% (c) enthalten.

Als weitere in Pigmentzubereitungen übliche Mittel (d) kommen z.B. Abietinsäure, Resinate, Kolophonium und dessen Abwandlungen (Modifizierungen) in Betracht. Der Anteil dieser Mittel kann bis zu 50 Gew.-%, bezogen auf (a) betragen.

Die Mittel (d) und deren Anwendung gehören zum Stand der Technik und liegen im Bereich des auf diesem Gebiete kundigen Fachmanns.

35 Die Zubereitungen können durch mechanisches Mischen der Komponenten (a), (b), (c) und (d) hergestellt werden.

Vorteilhafterweise wird (b) dem Pigment (a) als Dispersion oder gelöst vor, während oder nach dem Finisch zugegeben bzw. vor, während oder nach der Belegung des Pigmentes mit oberflächenaktiven Mitteln wie Harzen u.a. zugegeben.

40 Die als Dispergierhilfsmittel wirkenden Mittel (c) werden entweder direkt oder in Form von Lösungen der Pigmentsuspension zugegeben.

Man kann aber auch so verfahren, daß man (b) zunächst mit (c) versetzt und dann das erhaltene Gemisch dem Pigment oder der Pigmentsuspension zusetzt.

45 Das Belegen der Pigmente kann in der bei der Synthese oder beim Finisch anfallenden Suspension erfolgen. Man kann aber auch das Pigment zunächst isolieren und dann zum Belegen mit (b), (c) und (d) erneut in Wasser oder Gemischen aus Wasser und organischen Lösungsmitteln suspendieren.

Die Belegung mit (b), (c) und (d) kann bei Raum- oder höherer Temperatur, z.B. bis 100° C erfolgen.

50 Das belegte Pigment wird in üblicher Weise aus der Suspension durch Filtrieren isoliert. Das Filtergut kann getrocknet werden.

Das wasserfeuchte Filtergut kann aber auch direkt durch Flushen in konzentrierte Druckfarben überführt werden.

In den Fällen, bei denen das Rohpigment vor dem Finish durch Mahlen, z.B. in Kugelmøhlen oder ähnlich intensiv wirkenden Møhlen zerkleinert wird, können dem Rohpigment die Komponenten (b) und (c) als solche oder in Form der durch Umsetzen (Fällen) von (b) mit (c) erhältlichen Additivkombination vor, während oder nach dem Mahlen zugesetzt werden.

In diesem Fall erhält man Pigmentzubereitungen, die besonders gut fließende Druckfarben, Lacke und Stampapasten liefern, weshalb diese Arbeitsweise besonders bevorzugt ist.

Die Zubereitungen können auch durch Einarbeiten der Pigmente (a) mit den Mitteln (b) und (c) oder von (a) mit der Additivkombination aus (b) und (c) und gegebenenfalls (d) in Lösungsmitteln oder Mineralöl in Form von Stampfpasten oder bindemittelarme Konzentraten erhalten werden.

Diese Stampfpasten/Konzentrate können dann zu Druckfarben oder Lacken verdünnt werden.

5 Die erfindungsgemäßen Zubereitungen zeigen im Vergleich zu den unbehandelten Pigmenten deutlich bessere koloristische, rheologische und drucktechnische Eigenschaften. Der Vorteil der erfindungsgemäßen Zubereitungen liegt in der Kombination aus gutem Fließverhalten der Druckfarbe bzw. der Stampfpaste bei gleichzeitig hoher Transparenz und hohem Glanz der Drucke. In vielen Fällen lassen sich deutlich bessere fließende Druckfarben oder Stampfpasten ohne Farbstärkeminderung herstellen als mit Pigmenten, die mit dem Dispergierhilfsmittel der EP-A-189395 hergestellt wurden.

Die verschiedenen Kombinationen sowie Art und Menge der Additive sowie die unterschiedlichen Bedingungen der Belegungen sollen durch die folgenden Beispiele gezeigt und erläutert werden.

#### 15 A. Druckfarben und deren Prüfung

Die erhaltenen Zubereitungen und Vergleiche wurden nach den folgenden Angaben zu Druckfarben verarbeitet und diese Farben geprüft.

##### 20 A1 Offsetdruckfarbe

Die Pigmente wurden in einem Firnis aus 38 Tl. Maleinatharz (Alresat®SKA der Fa. Albert, Wiesbaden), 42 Tl. Lackleinöl und 20 Tl. Mineralöl PKWF 6/9 (Fa. Haltermann, Hamburg) eingerührt und anschließend mit dem Dispermat-Dissolver (Zahnscheibe  $\varnothing$  3 cm, 12.000 U/min) 10 min bei 70 °C vordispersiert. 25 Anschließend wurde die Farbe auf dem auf 35 °C temperierten Bühlerwalzenstuhl SDY 200 dreimal bei 15 bar Anpreßdruck der Walzen angerieben.

Die Pigmentierungshöhe ist in den Beispielen angegeben. Die Fließwerte werden nach A3 bestimmt.

##### 30 A2 Bestimmung der Lasur von Offsetfarben

Die nach A1 hergestellte Offsetfarbe wurde auf dem Tellerreißer (Engelsmann) durch Zugabe einer Bindemittellösung (Alkydal®F 681 75 %ige Lösung in Benzin, Bayer AG) bei 25 kg Belastung auf 10 % 35 Pigmentgehalt verdünnt und gemischt. Die Mischung wurde mit dem Erichsen-Filmziehgerät in 100 µm Schichtdicke auf Kontrastkarton (schwarz-weiß) aufgetragen, wobei der Mischung auf der Reibplatte unmittelbar vor dem Auftrag 8 Tropfen Trockenstoff "Octa Soligen Kobalt (1,7 %), Blei (15,7 %) flüssig" (Hoechst) zugemischt wurde. Die Lasur wurde visuell abgemustert.

##### 40 A3 Beurteilung des Fließverhaltens der Offsetdruckfarben

Das Fließverhalten der Offsetdruckfarben wurde nach der Fließblechmethode bestimmt. Zur Herstellung des Fließbleches wurde mit dem Erichsen-Tiefziehgerät auf einem 25 x 6 cm Tiefziehblech eine näpfchen- 45 förmige Vertiefung von 10 mm gezogen. Der Mittelpunkt dieser Vertiefung ist die Stufe 1. Im Abstand von jeweils 40 mm wurden am Rand des Bleches Markierungen angebracht; die den Noten 2 bis 5 entsprechen.

3 g der zu messenden Offsetfarbe wurde jeweils in die Vertiefung des zunächst waagrecht liegenden Bleches eingewogen. Nach 30 min Lagerung wurde das Blech im Klimaraum senkrecht aufgehängt, so daß die Farbe nach unten fließen konnte. Druckfarben, die nach der Lagerung nicht flossen, erhielten die Note 1. 50 Die Druckfarben wurden nach 5, 10 und 60 min abgemustert. Systeme, die während der Lagerung zur Thixotropie neigten, wurden direkt nach der Einwaage der Druckfarbe senkrecht aufgehängt. Gemessen wurde dann die Zeit, in der die einzelnen Bewertungsstufen erreicht wurden.

##### 55 A4 Illustrationstiefdruckfarbe

4.1 Die Pigmente wurden in einer 35 %igen Lösung eines mit Kolophonium modifizierten Phenolharzes (Albertol®KP 670 der Fa. Reichhold-Albert-Chemie AG) in Toluol (Viskosität auf 14 sec eingestellt,

gemessen mit DIN-Becher 4 mm) mit dem Red Devil® 60 min angerieben. Die Pigmentierungshöhe ist jeweils in den Beispielen angegeben.

4.2 Das Fließverhalten wurde an den über Nacht bei 20 °C gelagerten Druckfarben mit dem DIN-Becher mit 4 mm Düse gemessen.

5 4.3 Der Glanz wurde bei 60 ° mit dem Byk-Mallinckrodt-Pocket-gloss-Gerät an Färbungen bestimmt, die durch Abziehen der Farbe mit dem 6 µm Erichsen-Spiralraket auf Illustriertenpapier erhalten wurden.

#### A5 Nitrocellulose-Druckfarben

10 5.1 Die Pigmente wurden in einem Nitro-Lack aus 17,5 Tl. Nitrocellulose A 400-Chips, 20 Tl. Essigester und 62,5 Tl. Ethanol mit dem "Red Devil" 60 min angerieben. Die Pigmentierungshöhe ist in den Beispielen angegeben.

5.2 Die Transparenz wurde visuell an Folienaufzügen auf Klarsicht- und Aluminiumfolie (12 µm Erichsen-Spiralraket) bestimmt.

15 5.3 Die Glanzmessung wurde an Färbungen auf Klarsichtfolie bei 60 ° mit dem Byk-Mallinckrodt-Pocket-gloss-Gerät durchgeführt.

#### B. Ausführungsbeispiele

20

##### Beispiel 1 (Zubereitung 1)

105 g des nach der DE-A-28 51 752, Beispiel 1a hergestellten Kupferphthalocyanins wurden analog Beispiel 2 der DE-A gefinisht. Vor dem Isolieren des Pigments wurde die Suspension mit 2 l Wasser (Raumtemperatur) verdünnt und unter Rühren mit 4,5 g des extern basischen CuPc (1) in Form des wäßrigen Preßkuchens und 6 g eines sauren Phosphorsäureesters versetzt, der als Estergruppe ein Umsetzungsprodukt eines C<sub>13</sub>-C<sub>15</sub>-Oxalkoholgemisches mit 6 Mol PO und dann mit 12 Mol EO je Mol Alkohol enthält.

30



35

CuPc = Kupferphthalocyanin, Gemisch aus Verbindungen mit R = H und C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, das im Mittel 0,1 Sulfogruppen enthält.

Die Suspension wurde 1 Stunde ohne Wärmezufuhr nachgerührt. Anschließend wird die Pigmentzubereitung isoliert, getrocknet und gemahlen.

40

##### Beispiel 2 (Zubereitung 2)

Es wurde wie in Beispiel 1 verfahren, jedoch wurden zum gefinigsten Pigment 9 g basisches CuPc (1) in Form des wäßrigen Preßkuchens und 12 g des in Beispiel 1 genannten sauren Phosphorsäureesters gegeben.

Die nach den Beispielen 1 und 2 erhaltenen Pigmentzubereitungen geben Offset-Druckfarben, die bei Pigmentgehalten von 18 % sehr gut fließen. Die Fließblechwerte sind in den Tabellen 1 und 2 angegeben.

50

##### Vergleichsbeispiel 1 (Vergleich 1)

100 g CuPc-Pigment in Form des wäßrigen Preßkuchens (hergestellt nach DE-A-28 51 752, Bsp. 2) wurden in 2,5 l Wasser (25 °C) 2 Stunden suspendiert. Dann wurden 5 g (1) (vgl. Bsp. 1) in Form des wäßrigen Preßkuchens zugegeben und das Gemisch 1 Stunde nachgerührt. Nach dem Absaugen wurde die Zubereitung (Vergleich 1) getrocknet und gemahlen.

55



## Vergleich 2

Das nach DE-A-28 51 752, Bsp. 2 erhältliche unbelegte CuPc-Pigment.

Verwendet man die Pigmente der Vergleiche 1 und 2 entsprechend den Angaben der Beispiele 1 und 2, dann erhält man mit der gleichen Menge Pigment Offsetdruckfarben, die auf dem Fließblech sehr schlecht (Vergleich 1) bzw. nicht mehr fließen (Vergleich 2). Die mit den Pigmentzubereitungen 1 und 2 erhaltenen Offsetdruckfarben geben Färbungen (erhalten durch Abziehen der Farbe auf Kontrastkarton mit einer 150 µm Spiralraket; Schichtdicke 150 µm) die deutlich transparenter sind als Färbungen mit den Vergleichspigmenten.

## Beispiele 3 bis 28

100 g CuPc-Pigment in Form des wäßrigen Preßkuchens (hergestellt nach DE-OS 28 51 752, Beispiel 2) werden in 2,5 l Wasser bei Raumtemperatur 2 Stunden suspendiert. Dann gibt man 5 g basisches CuPc (1) in Form des wasserfeuchten Preßkuchens und jeweils 7 g der in der folgenden Tabelle angegebenen Phosphorsäureester hinzu. Die Suspension wurde 1 Stunde gerührt, die Zubereitung abgetrennt, getrocknet und gemahlen.

Tabelle 1

Bespiel	Phosphorsäureester
3	Monoalkylester auf Basis eines verzweigten C <sub>6</sub> -C <sub>10</sub> -Alkanols
4	Di-(2-ethylhexyl)-phosphat
5	saurer Ester auf Basis Umsetzungsprodukt aus C <sub>13</sub> -C <sub>15</sub> -Oxoalkohol mit 6 Mol PO und dann mit 12 Mol EO je Mol Oxoalkohol
6	Tri-isobutylphosphat
7	Polypropylenglykolphosphorsäureester (sauer)
8	Trikresylphosphat
9	Plysurf®A 207 H (DKS International Inc.)
10	Plysurf®A 208 B
11	Plysurf®A 212 C
10	Plysurf®A 212 E
10	Plysurf®A 217 E
10	Plysurf®A 219 B
15	Gemisch aus Mono- und Di-Estern des Adduktes von Dodecanol + 3 EO
16	Di-(alkylphenyl)-phosphat.
17	Monoester von Fettalkohol-EO-Addukten
18	Diester von Fettalkohol-EO-Addukten
19	Knapsack-Phosphorsäureester 158 (Hoechst AG)
20	Knapsack-Phosphorsäureester 123
21	Knapsack-Phosphorsäureester 185
22	Knapsack-Phosphorsäureester 215
23	Knapsack-Phosphorsäureester MDAH
24	Knapsack-Phosphorsäureester MDIT
25	Knapsack-Phosphorsäureester MOB
26	Knapsack-Phosphorsäureester MDB
27	Knapsack-Phosphorsäureester MDL
28	Knapsack-Phosphorsäureester MDST


Aus den nach den Beispielen 3 bis 28 hergestellten Pigmentzubereitungen lassen sich offsetdruckfarben herstellen, die im Unterschied zu einer Druckfarbe mit dem Vergleich 1 bzw. Vergleich 2 bei 18 %iger Pigmentierung fließen. Die Fließblechwerte sind in den Tabellen 1 und 2 zusammengestellt.

Gegenüber dem Pigment der DE-A 28 51 752, Beispiel 2 (Vergleich 2) liefern die Pigmentzubereitungen

gen der Beispiele 3 bis 28 Färbungen mit höherer Transparenz.

#### Beispiel 29 (Zubereitung 29)

100 g CuPc in Form des Preßkuchens, (hergestellt nach Beispiel 2 der DE-A- 28 51 752) werden in 2,5 l Wasser bei Raumtemperatur 2 Stunden suspendiert. Dazu wurden 5 g des wasserfeuchten Preßkuchens eines extern basischen Farbmittels (2) hinzu und 7 g des in Beispiel 5 angegebenen sauren Phosphorsäureesters gegeben.



CuPc = Kupferphthalocyanin, Gemisch aus Verbindungen mit  $x = 2$  und  $x = 3$


Die Suspension wurde 1 Stunde bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird die Pigmentzubereitung isoliert, getrocknet und gemahlen.

Eine Offsetfarbe aus der erhaltenen Pigmentzubereitung fließt bei 18 %iger Pigmentierung, während eine Offsetfarbe mit dem Vergleich 2, bzw. mit dem Vergleich 1 bei dieser Pigmentierungshöhe nicht fließt, bzw. nur sehr schlecht fließt. Die Fließblechwerte sind in den Tabellen 2 und 3 angegeben.

Gegenüber dem Pigment der DE-A-28 51 752, Beispiel 2 gibt die erhaltene Pigmentzubereitung Färbungen mit höherer Transparenz.

#### Beispiel 30 (Zubereitung 30)

Es wurde wie im Beispiel 29 verfahren, jedoch wurde das extern basische Farbmittel der Formel 3 verwendet.



CuPc = Kupferphthalocyanin, Gemisch von Verbindungen mit  $X = 2$  und  $x = 3$ .

Die mit der erhaltenen Zubereitung hergestellte Offsetfarbe fließt ohne Lagerung der Druckfarbe bei 18 %iger Pigmentierung (vgl. Tabelle 1). Die Offsetfarbe mit dem Pigment des Vergleichs 2 bzw. des Vergleichs 1 fließt bei dieser Pigmentierungshöhe auch ohne Lagerung der Druckfarbe nicht, bzw. nur sehr schlecht (vgl. Tab. 1 und 2).

Gegenüber dem Pigment des Vergleichs 2 liefert die erhaltene Pigmentzubereitung Raketungen mit höherer Transparenz.

#### Beispiel 31 (Zubereitung 31)

100 g Kupferphthalocyanin in Form des Preßkuchens (hergestellt nach DE-A-28 51 752, Beispiel 2) wurden in 2500 ml Wasser von Raumtemperatur 2 Stunden suspendiert. Dann wurden 9 g des extern basischen Farbmittels (1) in Form des wasserfeuchten Preßkuchens sowie 12 g des in Beispiel 5 angegebenen sauren Phosphorsäureesters zugegeben.

Die Suspension wurde 1 Stunde bei Raumtemperatur gerührt und die Zubereitung dann isoliert, getrocknet und gemahlen.

Eine mit der Zubereitung 31 hergestellte Offsetfarbe fließt bei 18 %iger Pigmentierung, während eine Offsetfarbe mit dem Vergleich 2, bzw. mit dem Vergleich 1, mit dieser Pigmentkonzentration nicht oder nur sehr schlecht fließt. Die Fließblechwerte sind in den Tabellen 1 und 2 zusammengestellt.

Gegenüber dem Pigment des Vergleichs 2 liefert die Pigmentzubereitung 31 Färbungen mit höherer Lasur.

Die Auslaufzeit einer nach A 4 hergestellten Illustrationstiefdruckfarbe, die das Pigment des Vergleichs 2 enthält, ist bei Pigmentkonzentrationen von 12 und 8 % mit dem 4 mm-DIN-Becher nicht meßbar. Die entsprechenden Tiefdruckfarben, die mit den Zubereitungen 5 und 31 hergestellt wurden, besitzen ein hervorragendes Fließverhalten und liefern Färbungen mit einem deutlich höheren Glanz als eine Druckfarbe, die das Pigment des Vergleichs 2 enthält. Fließ- und Glanzwerte sind in der Tabelle 3 zusammengestellt. Die Färbungen zeigen bei 8 %iger Pigmentierung eine um 5 bis 10 % höhere Farbstärke als die Färbungen der Vergleich 2 enthaltenden Druckfarbe.

Gegenüber Druckfarben mit dem Pigment des Vergleichs 2 fließen die Farben mit den Zubereitungen 15 bis 28 deutlich besser, bei gleichem bis deutlich verbesserten Glanz der damit hergestellten Färbungen.

In den folgenden Tabellen 2 und 3 sind die Fließblechwerte der mit den Zubereitungen 1 bis 31 und dem Vergleichen 1 und 2 nach A hergestellten Offsetdruckfarben zusammengestellt.

Tabelle 2

Fließblechwerte ohne Lagerung der Druckfarbe (sec)				
Zubereitung	Stufe			
	2	3	4	5
	wird erreicht nach sec			
Vergleich 1	90	-	-	-
1	6	18	38	74
2	7	20	36	68
3	14	48	135	435
4	16	63	165	486
5	10	32	70	154
6	11	38	110	600
7	16	115	1800	-
8	14	50	180	-
9	18	85	300	-
10	14	58	135	810
11	16	63	240	-
12	11	43	126	900
13	17	71	290	-
14	12	46	133	565
15	15	47	145	430
16	16	57	200	715
17	10	35	90	230
18	8	27	63	147
19	8	25	57	145
20	12	42	105	300
21	11	41	154	-
22	10	36	74	190
23	13	54	150	770
24	8	30	65	170
25	17	58	170	805
26	21	90	248	1510
27	16	59	170	610
28	12	42	120	425
29	14	57	900	-
30	24	105	-	-
31	8	27	58	115

Tabelle 3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fließblechwerte nach 30 min Lagerung			
Zubereitung	nach		
	5 min.	10 min.	60 min
	wird Stufe erreicht		
Vergleich 1	1	1	1
Vergleich 2	1	1	1
1	2	4	> 5
2	5	> 5	-
3	2	2	2
4	2	3	4
5	4	5	> 5
6	2	2	2
7	1	1	2
8	1	2	2
9	1	2	2
10	2	2	2
11	1	2	2
12	1	2	2
13	1	2	2
14	1	2	2
15	1	2	3
16	2	2	4
17	2	2	4
18	2	3	> 5
19	1	2	4
20	2	2	3
21	1	1	2
22	2	2	4
23	2	2	3
24	2	2	3
25	1	2	2
26	1	2	2
27	1	2	2
28	1	2	2
29	1	2	2
30	1	1	1
31	5	> 5	-

Tabelle 4

Fließ- und Lasurwerte von Illustrationsdruckfarben			
	Auslaufzeit in sec (gemessen mit DIN-Becher mit 4 mm Düse) bei Pigmentgehalt		
Farbe mit Zubereitung	Glanz	12 %	8 %
Vergleich 1	49	53,8	19,7
Vergleich 2	40	n.m. <sup>1)</sup>	n.m. <sup>1)</sup>
5	63	29,4	18,3
31	62	31,1	18,6
15	58	31,8	19,0
16	57	31,2	18,8
17	56	32,2	19,1
18	55	31,2	19,2
19	53	31,0	18,1
20	53	29,4	18,8
21	52	34,8	18,4
22	56	28,3	17,8
23	49	29,0	17,8
24	53	26,3	17,4
25	49	26,2	17,4
26	49	26,7	17,7
27	50	24,1	17,3
28	51	26,0	17,6

<sup>1)</sup> n.m. nicht meßbar

#### Beispiel 32 (Zubereitung 32)

93 g Kupferphthalocyanin der  $\beta$ -Modifikation in Form des wäßrigen Preßkuchens (hergestellt durch Mahlen mit Salz) wurden zusammen mit 2 g des Farbmittels (1) in Form des Preßkuchens zwei Stunden bei Raumtemperatur in 1 l H<sub>2</sub>O suspendiert. Dann wurden 4 g des in Beispiel 5 angegebenen sauren Phosphorsäureesters zugegeben und das Gemisch 10 min. nachgerührt. Anschließend wurde die Pigmentzubereitung isoliert, getrocknet und gemahlen.

#### Beispiel 33 (Zubereitung 33)

Es wurde wie in Beispiel 32 verfahren, jedoch wurden 4 g des Farbmittels (1) und 8 g des sauren Phosphorsäureesters verwendet.

#### Vergleichsbeispiel 3 (Vergleich 3)

Es wurde wie in Beispiel 32 verfahren, jedoch wurde kein saurer Phosphorester zugegeben.

#### Vergleichsbeispiel 4 (Vergleich 4)

Es wurde wie in Beispiel 33 gearbeitet, jedoch wurde kein saurer Phosphorsäureester zugegeben.

Mit den Pigmentzubereitungen 32 und 33 lassen sich Offset-Druckfarben herstellen, die bei 30-%ger Pigmentierung deutlich besser fließen als eine 30-%ig pigmentierte Druckfarbe mit dem entsprechenden

unbelegten Pigment. Nach der Lagerung fließt die Druckfarbe des unbelegten Pigments nicht mehr, wohl aber die mit den Pigmentzubereitungen 32 und 33 hergestellten. Die Fließblechwerte sind in den Tabellen 5 und 6 zusammengestellt.

Druckfarben mit den Zubereitungen 32 und 33 fließen bei 30-%iger Pigmentierung ohne Lagerung deutlich besser als solche mit den Vergleichen 3 und 4. Nach der Lagerung fließen die Farben der Vergleiche 3 und 4 nicht mehr. Gegenüber der Farbe mit Vergleich 2 liefern die Pigmentzubereitungen 32 und 33 Färbungen mit höherer Transparenz.

Tabelle 5

Fließblechwerte ohne Lagerung der Druckfarbe (sec)				
Farbe mit Zubereitung	Stufe			
	2	3	4	5
	wird nach sec. erreicht			
32	38	140	345	940
33	35	95	210	465
Vergleich 2	2580	-	-	-
Vergleich 3	195	-	-	-
Vergleich 4	159	-	-	-

Tabelle 6

Fließblechwerte nach 30 min. Lagerung der Druckfarbe			
Farbe mit Zubereitung	nach		
	10 min.	30 min.	60 min
	wird Stufe erreicht		
32	2	3	4
33	4	5	> 5
Vergleich 2	1	1	1
Vergleich 3	1	1	1
Vergleich 4	1	1	1

#### Beispiel 34 (Vergleich 34)


50 g Kupferphthalocyanin-Pigment der  $\beta$ -Modifikation, das aus isometrischen Teilchen von  $0,25 \mu\text{m}$  besteht, in Form des Preßkuchens (hergestellt durch Finish eines in Gegenwart von  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  trocken gemahlene Rohkupferphthalocyanins, wobei ein Mahlgut aus 25 %  $\alpha$ - und 75 %  $\beta$ -Modifikation erhalten wird, in einem Gemisch aus Ethylenglykolmonobutylether und Wasser) wird in 1250 Teile Wasser bei Raumtemperatur mit 4,5 g des Farbmittels (1) in Form des Preßkuchens zwei Stunden suspendiert.

Nach der Zugabe von 9 g des in Beispiel 5 angegebenen sauren Phosphorsäureesters wurde die Suspension eine Stunde bei Raumtemperatur gerührt. Nach dem Filtrieren wird die Pigmentzubereitung getrocknet und gemahlen.

Die Folienaufzüge einer nach A 5 hergestellten Nitrocellulose-Druckfarbe (8-%ige Pigmentierung) weisen gegenüber denen einer entsprechenden Druckfarbe mit dem Vergleich 2 auf Klarsicht- und Aluminiumfolie eine deutlich höhere Transparenz auf. Im Glanz auf Klarsichtfolie (88 Punkte statt 70 Punkte des Vergleichs) bzw. auf Illustriertenpapier (53 statt 28 Punkte) ist die Druckfarbe mit der Pigmentzubereitung 34 ebenfalls überlegen.

#### Beispiel 35 (Zubereitung 35)

115 g C.I. Pigment Yellow 13; C.I. Nr. 21 100, in Form des wäßrigen Preßkuchens (hergestellt und belegt mit 30 % Ca-resinat nach dem Stand der Technik) wurden zwei Stunden in 2000 ml Wasser bei Raumtemperatur suspendiert und dann mit 26 g einer 20-%igen wäßrigen Lösung des Farbstoffs (4) versetzt.



Nach dem Zugabe von 10,4 g des in Beispiel 5 angegebenen sauren Phosphorsäureesters wurde die Mischung eine Stunde bei Raumtemperatur nachgerührt. Anschließend wird die Pigmentzubereitung isoliert, getrocknet und gemahlen.

#### Vergleichsbeispiel 5 (Vergleich 5)


Es wurde wie in Beispiel 35 verfahren, jedoch wurde kein Phosphorsäureester zugegeben.

Die Färbungen einer mit Zubereitung 35 nach A 5 hergestellten Nitrocellulose-Druckfarbe (8-%ige Pigmentierung) weisen gegenüber denen einer entsprechenden Druckfarbe mit dem Vergleich 5 oder dem unbelegten Pigment eine deutlich höhere Transparenz auf Klarsicht- und Aluminiumfolie auf. Im Glanz auf Klarsichtfolie (46 statt 22 Punkte) bzw. auf Illustriertenpapier (17 statt 8 Punkte) ist die Druckfarbe mit der Pigmentzubereitung 35 ebenfalls überlegen. Die Färbung mit der den Vergleich 5 enthaltenden Farbe weist auf Klarsichtfolie einen Glanz von 16 bzw. auf Illustriertenpapier von 7 auf.

#### Beispiel 36

150 g Pigment Red 57:1; C.I. Nr. 15850:1 in Form des Preßkuchens (nach Verfahren des Standes der Technik hergestellt und mit 15 % - bezogen auf Pigment - Ca-resinat belegt) wurden in 3500 ml Wasser bei Raumtemperatur zwei Stunden suspendiert.

Dann wurden 6,7 g des Farbmittels (5) in Form des wäßrigen Preßkuchens und 13,5 g des in Beispiel 5 angegebenen sauren Phosphorsäureesters zugegeben.



Die Suspension wurde 1 Stunde nachgerührt (Raumtemperatur), dann die Zubereitung isoliert, getrock-

net und gemahlen.

#### Vergleichsbeispiel 6 (Vergleich 6)

5

Es wurde wie in Beispiel 36 verfahren, jedoch wurde kein Phosphorsäureester zugegeben.

Die mit der Zubereitung 36 nach A1 hergestellten Offsetfarbe (18-%ige Pigmentierung) fließt besser als die mit dem Ausgangspigment oder dem Vergleich 6 hergestellte Farbe. Gegenüber Färbungen, die mit der Farbe des Ausgangspigments erhalten werden, liefert die mit der Pigmentzubereitung 36 Rakelungen von  
10 höherer Transparenz.

Tabelle 7

15

20

Fließblechwerte ohne Lagerung der Druckfarbe				
Farbe mit Zubereitung	Stufe			
	2	3	4	5
	wird nach sec. erreicht			
Vergleich 6	40	137	310	720
Ausgangspigment	35	120	250	540
Zubereitung 36	19	65	135	290

25

Tabelle 8

30

35

40

Fließblechwerte nach 30 min. Lagerung			
Farbe mit Zubereitung	nach		
	2 min	10 min.	15 min.
	wird Stufe erreicht		
Vergleich 6	2	4	4
Ausgangspigment	2	4	5
Zubereitung 36	3	5	> 5

45

#### Ansprüche

1. Pigmentzubereitungen, enthaltend
  - a) ein feinteiliges Pigment,
  - 50 b) 1 bis 20 Gew.-% - bezogen auf die Zubereitung - mindestens eines Farbmittels, das mindestens eine externe basische Gruppe aufweist,
  - c) 3 bis 30 Gew.-% - bezogen auf die Zubereitung - mindestens eines Phosphorsäureesters aus der Gruppe der Dialkyl-, Trialkyl-, Diaryl-, Triaryl-, Alkylarylphosphorsäureester oder der Gruppe der sauren oder neutralen Phosphorsäureester auf der Basis Fettalkohol-Ethylenoxid-Addukte, Fettalkohol-Propylenoxid-Addukte, Polypropylenglykol, Polyethylenglykol oder von Blockcopolymeren auf der Basis  
55 Propylenoxid und Ethylenoxid und
  - d) gegebenenfalls in Pigmentzubereitungen weitere übliche Hilfsmittel.
2. Pigmentzubereitungen gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß (b) eine Verbindung der



allgemeinen Formel (I)

$F\{Z-X\}_n$  (I)

ist, in der F ein n-wertiger Rest eines in Wasser löslichen bis in Wasser unlöslichen Farbstoffs ist, Z ein Brückenglied, X eine sekundäre, tertiäre oder quaternäre basische Gruppe und n 1 bis 4 bedeuten.

3. Pigmentzubereitungen gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß in der Formel (I) F ein n-wertiger Rest ist, der sich von einem schwer bis unlöslichen Farbstoff oder von einem Pigment ableitet.

4. Pigmentzubereitungen gemäß Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß sich (b) von dem als (a) verwendeten Pigment oder von Verbindungen aus dieser Gruppe ableitet.


5. Pigmentzubereitungen gemäß Anspruch 2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß Z für  
10  $-Y-A-(CH_2)_m$

steht, worin Y  $\{CH_2\}_p$ ,  $-SO_2-$  oder  $-CO-$ ,  
p 1 bis 6

A eine chemische Bindung,  $-O-$ ,  $-N-R^1$ ,  $-N-CO-$  oder  $-CO-O-$ ,

15  $R^1$  H,  $C_1$ - $C_{20}$ -Alkyl oder Alkoxyalkyl mit insgesamt 3 bis 6 C-Atomen,  
p 1 bis 6 und m 0 bis 6 bedeuten.

6. Pigmentzubereitungen gemäß Anspruch 2, 3, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß X ein Rest der Formeln



in denen  $R^2$  und  $R^3$  unabhängig voneinander H,  $C_1$ - $C_{20}$ -Alkyl, Alkoxyalkyl mit insgesamt 3 bis 8 C-Atomen,  
35  $C_2$ - $C_{18}$ -Hydroxyalkyl oder  $C_3$ - bis  $C_{13}$ -Alkenyl oder einer der Reste  $R^3$  oder  $R^2$  gegebenenfalls durch  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxy,  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl oder Chlor substituiertes Phenyl oder Benzyl,

$R^4$  H,  $C_1$ - $C_{20}$ -Alkyl,  $C_1$ - $C_{18}$ -Hydroxyalkyl oder Alkoxyalkyl mit insgesamt 3 bis 8 C-Atomen,

$R^5$  und  $R^6$  unabhängig voneinander H oder  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl,

$R^7$   $C_1$ - $C_4$ -Alkyl oder Hydroxy- $C_2$ - $C_4$ -Alkyl und  $A^-$  ein Äquivalent eines Anions bedeuten.

40 7. Pigmentzubereitungen gemäß Anspruch 2, 3, 4, 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß sich F von Monoazofarbstoffen, Disazofarbstoffen, Phthalocyaninen, Chinophthalonen, Indigoiden, von Phenylgruppen enthaltenden Anthrachinonfarbstoffen, von höher anellierten Carbonylfarbstoffen, von Carbonylgruppen enthaltenden Farbstoffen, von Perylen-3.4.9.10-tetracarbonsäurediimiden oder von Naphthalin-1,4,5,8-tetracarbonsäurediimiden ableitet, wobei F gegebenenfalls eine Sulfonsäuregruppe trägt.

45 8. Verwendung der Zubereitungen gemäß den Ansprüchen 1 bis 7 zum Pigmentieren von Druckfarben und Lacken.

50

55

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

19



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



11 Veröffentlichungsnummer: **0 395 988 A3**

12

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: **90107711.5**

51 Int. Cl.<sup>5</sup>: **C09B 67/20, C09B 67/22,  
C09D 17/00**

22 Anmeldetag: **24.04.90**

30 Priorität: **29.04.89 DE 3914384**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**07.11.90 Patentblatt 90/45**

84 Benannte Vertragsstaaten:  
**BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL**

86 Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
Recherchenberichts: **25.11.92 Patentblatt 92/48**

71 Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft  
Carl-Bosch-Strasse 38  
W-6700 Ludwigshafen(DE)**

72 Erfinder: **Jesse, Joachim, Dr.  
Im Spiess 10  
W-6714 Weisenheim(DE)  
Erfinder: Gonzalez Gomez, Juan Antonio, Dr.  
62a Linckensstrasse  
W-440 Muenster-Hiltrup(DE)  
Erfinder: Bock, Gustav, Dr.  
Waldstrasse 16  
W-6730 Neustadt(DE)  
Erfinder: Guenther, Paul, Dr.  
Johannes-Brahms-Strasse 2  
W-6707 Schifferstadt(DE)**

54 **Pigmentzubereitungen und deren Verwendung.**

57 Die Erfindung betrifft Pigmentzubereitungen, die  
a) eine feinteiliges Pigment, b) mindestens ein Farb-  
mittel, das mindestens eine externe basische Grup-  
pe aufweist, c) mindestens einen sauren und/oder  
neutralen Phosphorsäureester und d) gegebenenfalls  
weitere in solchen Zubereitungen übliche Hilfsmittel  
enthalten. Die Zubereitungen dienen zum Pigmentie-  
ren von Druckfarben und Lacken.

Die mit den Zubereitungen hergestellten Druck-  
farben, Pasten und Lacke weisen ein deutlich besse-  
res Fließverhalten als die mit Pigmenten des Stan-  
des der Technik erhaltenen Farben und Lacke.

EP 0 395 988 A3



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			EP 90107711.5
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
D, A	<u>EP - A - 0 189 385</u> (BERGVIK KEMI AB) * Ansprüche 1,2,5-8 *	1	C 09 B 67/20 C 09 B 67/22 C 09 D 17/00 B 01 F 17/14
A	<u>DE - A - 2 103 030</u> (CIBA-GEIGY AG) * Ansprüche 1,7-10 *	1,7,8	
A	<u>US - A - 4 704 165</u> (NAKAMURA et al.) * Ansprüche 1,2,6; Spalte 4, Zeilen 3-42 *	1,7,8	
A	<u>US - A - 3 915 634</u> (PARISER) * Ansprüche 1,19 *	1,7,8	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort WIEN			Abschlußdatum der Recherche 04-09-1992
Prüfer HAUSWIRTH			
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</b> X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER: \_\_\_\_\_**

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**